

力麗集團研發中心檢驗組

負離子試驗報告書

試驗日期：96年3月6日
 試驗號碼：960302
 委託單位：高分子組 嚴盛賢
 測試項目：放射率測試

樣品基本資料			
樣品名稱	MINUS ION	布號	O3047
樣品種類	負離子平織布	材質	POLYESTER
原絲批號	O2042C	規格	120/72 RM POY
DTY批號	O3047	規格	75/72TYA5-RMFC
測試儀器	ION TESTER	儀器編號	JAPAN SENSOR TSS-5X

試驗結果							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">樣品</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">MINUS ION</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">測試項目</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">放射率</td> <td style="text-align: center;">0.88</td> </tr> </table>	樣品	MINUS ION	測試項目		放射率	0.88	
樣品	MINUS ION						
測試項目							
放射率	0.88						
執行核對章							